

Tabulka 1 Výsledky měření zvukové izolace zdvojených stěn z cihel HELUZ AKU 20 broušená

Skladba zdvojené stěny	Tloušťka dutiny vyplněné minerální vlnou (mm)	Laboratorní hodnota zvukové izolace R_w (dB)
• 15 mm VPC omítka • HELUZ AKU 20 broušená • Minerální vlna OH 100 kg/m³, podélné vlákno • HELUZ AKU 20 broušená • 15 mm VPC omítka	30	78
	50	76
	100	79